

性能	测试条件	测试方法	单位	尼龙66/增强	
				耐热, GF45%	
				CM3006G-45	
				>PA66-GF45<	
				絶乾	1.0%吸水
物理特性					
吸水率	在23℃水中, 24小时	ISO 62	%	0.4	-
吸水率	在23℃水中, 饱和	ISO 62	%	4.8	-
密度	23℃	ISO 1183	kg/m ³	1500	
机械性能					
拉伸强度	-40℃	ISO 527-1,2	MPa	280	250
拉伸强度	23℃	ISO 527-1,2	MPa	220	165
拉伸强度	80℃	ISO 527-1,2	MPa	140	115
拉伸伸长率 (破坏)	-40℃	ISO 527-1,2	%	2.5	-
拉伸伸长率 (破坏)	23℃	ISO 527-1,2	%	3	-
拉伸伸长率 (破坏)	80℃	ISO 527-1,2	%	5.5	-
弯曲强度	-40℃	ISO 178	MPa	380	350
弯曲强度	23℃	ISO 178	MPa	345	295
弯曲强度	80℃	ISO 178	MPa	230	195
弯曲模量(GPa)	-40℃	ISO 178	GPa	15.5	14.4
弯曲模量(GPa)	23℃	ISO 178	GPa	13.8	11
弯曲模量(GPa)	80℃	ISO 178	GPa	8.6	7.3
压缩降伏强度	-40℃	ISO 604	MPa	265	-
压缩降伏强度	23℃	ISO 604	MPa	195	-
压缩降伏强度	80℃	ISO 604	MPa	120	-
摩擦系数 (无润滑油)	VS.钢	铃木式	-	-	-
剪断强度	23℃	ASTM D732	MPa	105	-
洛氏硬度	23℃	ISO 2039-2	R级	R121,M103	-
洛氏硬度	80℃	ISO 2039-2	R级	-	-
Taber磨损量		ISO 9352	mg/1000回	-	-
简支梁冲击强度 (有缺口)	-40℃	ISO 179	kJ/m ²	11.5	12
简支梁冲击强度 (有缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m ²	15	16.5
简支梁冲击强度 (无缺口)	-40℃	ISO 179	kJ/m ²	85	90
简支梁冲击强度 (无缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m ²	90	100
热性能					
熔点		DSC法	℃	265	-
比热		-	J/g・℃	1.5	
热传导率		-	W/m・℃	0.42	-
线膨胀系数		ISO 11359-2	×10 ⁻⁵ /℃	2~3	-
热变形温度 低负荷	0.45MPa	ISO 75-1,2	℃	263	-
燃烧性		UL94	ランク/mmt	-	-
电性能					
体积电阻率		IEC 60093	Ω・m	10 ¹³	10 ¹⁰ ~10 ¹¹
耐电压 (绝缘破坏强度)		IEC 60243-1	MV/m	19	-
介电常数	23℃、60% RH、50Hz	IEC 60250	-	4.7	-
介电常数	23℃、60% RH、1KHz	IEC 60250	-	4.5	-
介电常数	23℃、60% RH、1MHz	IEC 60250	-	4.1	-
介电损耗因数	23℃、60% RH、50Hz	IEC 60250	-	0.02	-
介电损耗因数	23℃、60% RH、1KHz	IEC 60250	-	0.02	-
介电损耗因数	23℃、60% RH、1MHz	IEC 60250	-	0.02	-
耐电弧性	钨电极	UL-746A	sec.	-	-
成形性能					
成形收缩率 (流动方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	0.2~0.4	-
成形收缩率 (垂直方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	0.5~0.8	

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。