

VC710

에틸렌비닐아세테이트공중합체

제품 정보

특징

- ◆ VA함량 33%
- ◆ 와이어 & 케이블용

주요 용도

- ◆ 와이어, 케이블 코팅

항 목 ¹			
물리적 특성	시험 방법	대표치	
용융 지수	ASTM D1238	20.0	g/10min
밀 도	ASTM D1505	0.958	g/cm ³
VA 함량	LC Method	33	wt.%
기계적 특성			
파단점 응력	ASTM D638	105	kgf/cm ² 10.3 MPa
파단점 신율	ASTM D638	830	%
열적 특성			
융점	LC Method	64	°C
VICAT 연화점	ASTM D1525	<40	°C
기타 특성			
경도 (Shore D)	ASTM D2240	24	D scale

NOTE

ISO 9001, 14001, /TS 16949

¹ 항목: 물성 DATA는 참고자료일 뿐 제품 규격은 아닙니다.